

TECHNICKÝ LIST

FLEXBIT SELF G S3



Popis výrobku: Flexbit Self G S3 je podkladní samolepící modifikovaný elastomer-bitumenový (SBS) hydroizolační pás vyztužený vložkou ze skelné tkaniny. Vrchní strana pásu je opatřena jemnozrnným minerálním posypem, spodní stranu chrání silikonová odlupovací fólie. Pás je vhodný pro kaširování pěnových tepelných izolací ve střešních systémech, a jako podkladní vrstva pro izolaci proti tlakové vodě. Není vhodný pro střešní zahrady.

Balení:	Tloušťka:	Šíře:	Návin:	Přesah	Rolí/paletě:
	2,8 mm ($\pm 0,2$)	1 m	10 m	± 80 mm	25 ks

Způsob aplikace: Pásy se pracovávají pomocí samolepícího efektu lepením na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je $+15$ C°. Šířka přesahů je 80 mm.

Technická data:	Vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Zkušební norma
	Viditelné defekty	-	Bez viditelných defektů	STN-EN 1850-1:2002
	Pravouhlost	-	Odchylka nesmí překročit 10 mm/5m	EN 1848-1
	Vodotěsnost (60 kPa/24h)	-	nepropouští	EN 1928, metoda A
	Reakce na oheň	-	Třída E	EN 13501-1
	Pevnosti v tahu (podél/napříč) (± 260)	N/50 mm	1300/1300	EN 12311-1
	Tažnost (podél/napříč) (± 3)	%	6/6	EN 12311-1
	Ohebnost za nízkých teplot (vrchní, spodní)	°C	≤ -15	EN 1109
	Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	°C	≥ 80	EN 1110

Skladování: Flexbit Self G S3 je zabalen v rolích a ty jsou uloženy na paletách nastojato. Materiál je nutné chránit před povětrnostními vlivy (hlavně slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které může způsobit jejich deformaci) a znečištěním. Doporučuje se skladovat v čistých a suchých skladech. Není možné skladovat palety na sobě!

Certifikace: Certifikovaná značka: 1023-CPD-0234 F/d.

Záruka: Záruka na technické parametry – 10 let.