

TECHNICKÝ LIST

Probatec Plain TA 30

EN 13707, 13970



Popis výrobku: Probatec Plain TA je modifikovaný elastomer-bitumenový (SBS) hydroizolační samolepící pás vyztužený vložkou ze sklené rohože. Vrchní strana pásu je opatřena jemným minerálním posypem, spodní stranu chrání snímatelná fólie.

Balení:	tloušťka:	šíře:	návin:	hmotnost role:
	3,0 mm	1 m	10 m	36 kg

Použití: Probatec Plain TA se používá jako podkladní samolepící pás pro dvouvrstvé systémy hydroizolačního pláště plochých a šikmých střech. Lze ho také přímo aplikovat na tepelnou izolaci z pěnových plastů (ty musí být ovšem řádně přikotveny k podkladu).

Způsob aplikace: Hydroizolační pás Probatec Plain TA je samolepící. Na suchý zásadně napenetrovaný podklad (beton, dřevěné bednění) se pás po odstranění snímatelné fólie nalepí. Podélné spoje 80 mm jsou také opatřeny samo-snímatelnou fólií. Příčné spoje v přesahu min. 100 mm se horkovzdušně natavují. Teplota zpracování je určena mezi +10° a 30°C (výjimečně do 5°C – následně natavení vrchního pásu).

Technická data:	vlastnosti	jednotka	hodnota	zkušební norma
	Vodotěsnost	-	vyhovuje	EN 1928:2000
	Odolnost proti protrhávání	N	≥100	EN 12310-1
	Pevnost v tahu (podél/napříč)	N/50mm	≥350/≥250	EN 12311-1
	Tažnost (podél/napříč)	%	≥4	EN 12311-1
	Propustnost vodních par	m	40	EN 1931
	Ohebnost za nízkých teplot	°C	-20	EN 1109
	Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	°C	+85	EN 1110
	Umělé stárnutí	-	vyhovuje	EN 1296

Skladování: Probatec Plain TA je zabalen v rolích a ty jsou uloženy na paletách nastojato. Role jsou uchyceny pomocí obalové fólie. Materiál je nutné chránit před povětrnostními vlivy a znečištěním. Doporučuje se skladovat v čistých a suchých skladech.

Odpady: Materiál není recyklovatelný, ale je ho možno spalovat za speciálních podmínek. Výrobek jako odpad není klasifikován jako nebezpečný.

Dovozce: Eurotec Praha a.s., Škroupovo náměstí 1255/9, 130 00 Praha 3, www.eurotec.cz