

TECHNICKÝ LIST

Primer Alp – penetrační nátěr



Popis výrobku: Penetrace asfaltová TECHNNIKOL Ng 01 je roztokem ropných břidlic ve speciálně vybraných organických rozpouštědlech. Vyznačuje se vysokou smáčecí a propustnou schopností a krátkou dobou vysychání. Hotová penetrace se ihned nanáší na podklad, což je velmi praktické a vede ke zvýšení rychlosti prováděných prací.

Balení: 10 l, 20 l, 50 l

Použití: Příprava (ošetření) podkladů před aplikací natavovacích, samolepicích střešních a dalších hydroizolačních materiálů. Penetrace je nezbytná pro zajištění pevného spoje hydroizolačních materiálů s porézními, nerovnými a znečištěnými povrchy.

Způsob aplikace: Před aplikací je nezbytné penetraci pečlivě promíchat pomocí nízkootáčkové vrtačky (do 300 ot./min.). Asfaltovou penetraci TECHNNIKOL Ng01 doporučujeme nanášet na ošetřovaný povrch s pomocí kartáčků nebo štětců. Při tomto způsobu aplikace je penetrace vtírán do povrchu, nasycuje ho a zpevňuje, čímž zajišťuje pevné spojení hydroizolační krycí vrstvy s podkladem. Před nanesením penetrace musí být podklad zbaven prachu, nečistot a mastných skvrn. Pokud je teplota vzduchu nižší než +5 °C, je penetrace před aplikací nutné ponechat v místnosti při pokojové teplotě alespoň 24 hodin. Teplota vzduchu při aplikaci nesmí být nižší než -10 °C.

Hlavní fyzikální a mechanické vlastnosti

Název parametru	Hodnota
Hmotnostní podíl neprchavých látek v %, minimálně	45-50
Doba vysychání při 20 °C v hod., maximálně	12
Přibližná viskozita v s., v rozmezí	20-50 na viskozimetru B3-246 s průměrem trysky 4 mm.

Skladování: Skladujte v suchém místě mimo dosah slunečních paprsků při teplotě od -20 °C do +30 °C. Záruční doba při skladování - 12 měsíců.

Bezpeč. pokyny: Nepoužívejte v blízkosti zdrojů otevřeného ohně. Práce provádějte v dobře provětrávaných místech. Vyhněte se kontaktu přípravku s kůží a očima.

Dovozce: Eurotec Praha a.s., Škroupovo náměstí 1255/9, 130 00, Praha 3